



FinoBello

Beltéri fehér univerzális kézi gipszes gleettanyag
0-10 mm

Univerzális felhasználási lehetőségei miatt optimális választás mészcement, cement- és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkartonszerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet hézagerősítő szalaggal) és teljes felületére, gipszblokk falazóelemek fugázására és felületképzésére, alumínium élvédők rögzítésére, gipsz stukkók és rozetták felragasztására (mechanikus rögzítés mellett), új és régi vakolatok kisebb hibáinak és repedéseinek javítására. Kiváló alapfelület festés és tapétázás alá.

- Nem gyűrdődik
- Jól csiszolható
- Könnyen bedolgozható
- Környezetbarát anyagösszetétel
- Univerzális felhasználási lehetőségek 0-10 mm

Anyagszükséglet: 0,8 kg/m²/mm
Javasolt felhordási vastagság: 0-10 mm
Bedolgozhatósági idő: 90 perc
Kiszerezés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

FinoGrande

Beltéri gipszes gleettanyag
2-10 mm

Jó minőségű, gipszbázisú beltéri gleettanyag. Felhasználható mészcement, cement és gipszes vakolatokon, betonfelületeken. Vakolatokon és beton felületen 1 vagy 2 rétegben javasolt felhúzni. Első rétegben felhordva kiválóan kitölti az alapfelület egyenetlenségeit, a második réteg 80-90 perc elteltével felhordható, így tökéletesen sima felület érhető el. Második rétegben a Baumit FinoBello termék is ráhúzható. Kiváló alapfelület festés és tapétázás alá.

- Kedvező árszint
- Könnyen csiszolható
- Optimális szemcseszerkezet
- Friss a frissre felhasználható

Anyagszükséglet: 0,9 kg/m²/mm
Javasolt felhordási vastagság: 2-10 mm
Bedolgozhatósági idő: 60 perc
Kiszerezés: 20 kg-os zsák

FinoFill

Beltéri gipszes kézi gleettvakolat
1-30 mm

Rendkívüli tapadási tulajdonsággal rendelkeznek, speciális összetétele és szemcseszerkezete révén optimális választás durva alapvakolatok glettelésére, monolit beton födémek esetén a zsalutáblák illesztési hézagainak kitöltésére, valamint a teljes felület simítására, pórusbeton és más hasonlóan sík falazóelemek vékonyvakolására (4 mm-től). Rugalmas felhordási vastagsága lehetővé teszi felújítási munkák során felmerülő vakolat hibák javítását is. Felhordás után 30-40 perccel (mikor a felület már kezd szilárdulni) egy nedves szivaccsal feldörzsöljük, majd egy gleettvassal elhúzzuk, így akár egy rétegben festésre kész felületet kaphatunk.

- Nem zsugorodik
- Anyagában glettelhető
- Finom szemcseszerkezet
- Egyszerűen bedolgozható
- Gazdaságos anyagfelhasználás

Anyagszükséglet: 0,8 kg/m²/mm
Javasolt felhordási vastagság: 1-30 mm
Bedolgozhatósági idő: 60 perc
Kiszerezés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

FinoGrosso

Beltéri gipszes vékonyvakolat
3-30 mm

Optimális szemcseszerkezete lévén nagyon jól lehet használni gipszes vékonyvakolatként beton, pórusbeton felületeken, illetve durva alapvakolaton elsőrétégű simító anyagként. Pórusbeton falazóelemre vékonygyas falazó habarcs (PlanoFix) használata esetén minimum 4 mm-es rétegvastagságtól alkalmazható, betonfelületeken és durva alapvakolatokon gleettanyagként 3 mm-es minimális rétegvastagságtól használható, erősen nedvszívó alapfelületeknél Baumit Divina Primer nedvszíváskiegyenlítő használata szükséges. Az anyag különleges összetételének köszönhetően anyagában glettelhető, felhordás után kb. 30-40 perccel, mikor már érintésre kemény, bő vízzel fugázó szivaccsal feldörzsöljük majd a felület mattulása után simító pengével elhúzzuk, így akár festésre kész felület is elérhető!

- Hosszú nyitott idő
- Anyagában glettelhető
- Gazdaságos anyagfelhasználás
- Kézzel és géppel is bedolgozható

Anyagszükséglet: 5 kg/m²/4 mm
Javasolt felhordási vastagság: 3-30 mm
Bedolgozhatósági idő: 100 perc
Kiszerezés: 20 kg-os zsák

Gyorsan, egyszerűen és mégis teljesen sima felület?

A glettelés munkai ingyenes folyamat

Magyarországon – sok más országgal ellentétben – szinte minden esetben elvárás a falfelületek tökéletes simasága, melyet a festés előtt felhordott gletteléssel biztosíthatunk. Nagy felületek esetében azonban ez a munkafolyamat idő- és költségigényes.

Baumit FinoFinish

A Baumit FinoFinish egy felhasználásra kész, kézi és gépi gleettanyag, beltéri felhasználásra. Felhordható a hagyományos ásványi alapfelületekre: cement-, mészcement- és gipszes vakolatokra, gipszkarton szerkezetek teljes felületére és betonfelületekre – falra és mennyezetre egyaránt. Kimondottan gépi feldolgozásra lett kifejlesztve, így használatával nem csak időt, hanem jelentős költségeket is megtakaríthatunk úgy, hogy a kész felület minőségét illetően nem kényszerülünk kompromisszumokra.

- Teljesen sima felület
- Könnyen feldolgozható
- Optimális csiszolhatóság
- Fehér színű, matt felületű
- „Airless” gépekkel is felhordható

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
Kiszerezés: 700 g-os, 9 kg-os és 25 kg-os vödör





Klímaglett

Baumit KlimaGlätte
Kézi és gépi beltéri páraáteresztő glettanyag

Különleges összetételének köszönhetően rendkívüli páraáteresztő képességgel rendelkezik, melyet mész, szilikát vagy diszperziós páraáteresztő festékekkel kombinálva teljes szellőzést biztosít a falszerkezetnek és ezzel különlegesen egészséges mikroklíma kialakulását teszi lehetővé. A mész alapnak köszönhetően meggátolja a penész kialakulását, (antibakteriális és antiallergén!), teljesen sima felület alakítható ki mész, mész-cement, cementvakolatokon, betonfelületeken és Sanova felújító vakolatokon. Betonfelületeken a hibák és a felületi egyenetlenségek kijavítására a Baumit GlemaFill nevű terméket javasoljuk.

- Pozitív élettani hatások
- Géppel is felhasználható
- Könnyű kézi bedolgozhatóság
- Kiváló páraáteresztő képesség
- Optimális csiszolási tulajdonság



Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²/1 mm
Javasolt felhordási vastagság: 0-4 mm
Bedolgozhatósági idő: 240 perc
Kiszerezés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák

Klíma festék

Baumit KlimaFarbe
Beltéri szilikát falfesték

Felhasználásra kész, kimagaslóan jó páraáteresztő képességű, egy komponensű beltéri szilikátfesték. A Baumit Klímaglettel együtt, rendszerben felhasználva fokozottan egészséges mikroklíma kialakítását érhetjük el. Hófehér, szagtalan, kiválóan fed, hengerrel könnyen felhordható hagyományos módon kézzel illetve airless technikával is. Rendelhető a Baumit Life világos színárnyalataiban (7-9 végű színekódok).

- Kiválóan takar
- Magas fehérségi fok
- Környezetbarát, szagtalan
- Gátolja a penészgomba kialakulását
- Kimagaslóan jó páraáteresztő képességű



Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg/m² rétegenként
Sűrűség: 1,57 kg/dm³
Száradási idő: kb. 4-6 óra
Kiszerezés: 25 kg-os vödör



GlemaBrilliant

Kül- és beltéri, kézi és gépi cementbázisú hófehér glettanyag

Finom szemcseszerkezete miatt kültérben is tökéletesen sima felület érhető el, akár teljesen „nullára” is lehúzható! Feszültségmentes, vízfelvélt gátló, alkálitásának köszönhetően megelőzi a penészgombák kialakulását. Az ÖNORM B 3346 szerint W4 terhelési osztályig nedves helyiségekben is alkalmazható. Kézzel és géppel is könnyen és egyszerűen felhasználható, nem igényel semmilyen speciális eljárást. A bekevert anyag légmentesen zárt edényben vagy rendszerben akár 16 órán keresztül is felhasználható. Alkalmazási területek: mész-cement, cementvakolatokon, beton és ásványi alapfelületeken. Tökéletes alapfelület festés alá.

- Extra fehér
- Kézzel és géppel is felhordható
- Megelőzi a penészgombák kialakulását
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható

Anyagszükséglet: 1,2 kg/m²/mm
Javasolt felhordási vastagság: 0-3 mm
Bedolgozhatósági idő: 2-3 óra (zárt rendszerben kb.: 16 óra)
Kiszerezés: 5 kg-os és 20 kg-os zsák



GlemaFill

Kül- és beltéri cementbázisú betonjavító habarcs és vastag glett 1-10 mm

Betonszerkezetek illesztéseinek kitöltésére, felületi hibák javítására vagy a teljes felület glettelésére is kiváló anyag. Kül- és beltéri cementes vakolatok repedéseinek kitöltésére, felületi egyenetlenségek simítására is tökéletes megoldást nyújt. Gyors kötése révén felgyorsíthatja a munkafolyamatokat, mert a hagyományos javító anyagokhoz képest a felület sokkal gyorsabban áthúzható vagy festhető. Betonszerkezetek esetén amennyiben a felület tiszta, száraz, fagymentes, nem víztaszító, közvetlenül simítható alapozó használata nélkül! Kiváló alapfelület festék és vékonyvakolat alá.

- Gyorskötésű
- Nem zsugorodik
- Finom szemcseszerkezet max. 0,1 mm
- Résekbe, illesztési hézagokba akár 30-40 mm rétegvastagságban is használható

Anyagszükséglet: 1,3 kg/m²/mm
Javasolt felhordási vastagság: 1-10 mm hézagokba 30-40 mm
Bedolgozhatósági idő: 30 perc
Kiszerezés: 20 kg-os zsák



Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Baumit INFO – Műszaki tanácsadás
Tel.: +36 33 512-920
baumit@baumit.hu
www.baumit.com

2017.07.

Baumit glettek,
a mindig **sima felületekért**

